

ПОЛИПЛАСТ СП-1 (Са)

Кальциевый суперпластификатор

Описание

Полипласт СП-1 (Са) – представляет собой кальциевый полиметиленафталинсульфонат.

По своим потребительским свойствам добавка Полипласт СП-1(Са) отвечает требованиям к суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим добавкам по ГОСТ 24211, а также требованиям ТУ 5745-085-58042865-2013 с изменением №1.

Область применения

Полипласт СП-1 (Са) применяется в качестве пластифицирующей и водоредуцирующей добавки к бетонным и растворным смесям на основе различных вяжущих, предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, в том числе предварительно напряженных.

Добавку Полипласт СП-1(Са) рекомендуется применять при производстве:

- обычного бетона и предварительно напряженных конструкций из тяжелого бетона;
- конструкций из легкого бетона на пористых заполнителях;
- конструкций из мелкозернистого бетона;
- изделий на гипсовых вяжущих (гипсокартонные листы, гипсовые плиты и т.д.);
- сухих строительных смесей на основе гипсовых и цементных вяжущих;
- гипсовых стяжек и наливных полов.

Возможности и преимущества

Применение добавки Полипласт СП-1 (Са) позволяет достичь следующих показателей:

- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения прочности бетона;
- увеличить конечные прочностные характеристики бетона на 20% и более (в равноподвижных смесях);
- снизить расход цемента до 22% (в равноподвижных смесях) по сравнению с бездобавочным составом;
- увеличить подвижность гипсового теста с незначительным изменением сроков схватывания;
- уменьшить водопотребность сухих строительных смесей и улучшить их прочностные показатели;
- повысить марочную прочность изделий на гипсовом вяжущем на 1-2 марки за счет уменьшения водопотребности смесей;
- повысить сцепление картона с гипсовым сердечником при производстве гипсокартоновых листов по сравнению с натриевыми пластификаторами.

Добавка Полипласт СП-1 (Са):

- не содержит хлоридов и может применяться при изготовлении армированных и предварительно напряженных железобетонных конструкций;
- не нарушает пассивного состояния стальной арматуры в бетоне.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 5745-085-58042865-2013 с изменением №1;
- Сертификат соответствия системы Мосстройсертификация;
- Свидетельство о Государственной регистрации;
- Паспорт безопасности химической продукции.

Техническое описание

Добавка Полипласт СП-1 (Са) выпускается в форме:

- водорастворимого порошка от коричневого до темно-коричневого цвета с pH 6,5-9,0;
- водного раствора темно-коричневого цвета с плотностью не менее 1,15 г/см³ и pH 6,5-9,0.

Упаковка и хранение

В жидкой форме добавка Полипласт СП-1 (Са) поставляется наливом в железнодорожных или автоцистернах, пластиковых и металлических емкостях различного объема. В сухой форме добавка упаковывается в мешки по 25-40 кг или мягкие контейнеры МКР весом до 1000 кг.

Добавка Полипласт СП-1 (Са) в форме водного раствора должна храниться в закрытых емкостях при температуре не ниже 0 °С. При случайном охлаждении (замерзании) добавка не снижает своих качественных показателей. Перед применением водный раствор должен быть при необходимости отогрет (до исчезновения льда), тщательно перемешан и усреднен. Добавка в форме порошка должна храниться в неповрежденной упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения добавки Полипласт СП-1 (Са) – 1 год от даты изготовления (при соблюдении требований ТУ 5745-085-58042865-2013 с изменением №1).

Дозировка

Рекомендуемый диапазон дозировок добавки Полипласт СП-1(Са)

Применение	Дозировка, % от массы вяжущего	
	по сухому веществу	по товарному продукту
для подвижных бетонных и растворных смесей на основе цементных вяжущих	0,4-0,8	1,3-2,7
для смесей на основе других вяжущих	0,1-0,4	0,3-1,3

Из добавки в форме порошка предварительно готовится раствор с плотностью 1,15-1,16 г/см³. Перед применением необходим подбор дозировок в лабораторных условиях.

Применение

При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования нормативной документации. В жидком виде добавка Полипласт СП-1 (Са) вводится вместе с водой затворения, добавка в сухом виде предварительно разводится в воде. Для лучшего растворения следует дозировать добавку в воду при интенсивном перемешивании. Оптимальная температура для растворения 40°С - 60°С. Плотность приготовленного раствора необходимо определять при температуре жидкости 20°С.

После введения Полипласт СП-1 (Са) в бетонную смесь необходимо обеспечить достаточное время перемешивания с целью равномерности распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

Совместимость

Добавка Полипласт СП-1 (Са) может применяться одновременно с непластифицирующими воздухововлекающими, ускоряющими, стабилизирующими, замедляющими и противоморозными добавками Полипласт.

Замечания/ограничения

При применении тепловой обработки сборных железобетонных конструкций, изготовленных из бетона с добавкой Полипласт СП-1 (Са), рекомендуется изотермический прогрев выполнять при температуре не выше 80°С. Дальнейшее повышение температуры ТВО может привести к потере прочности изделия. При изменении инертных или вяжущих составляющих бетонной смеси рекомендуется корректировка состава бетона в лаборатории.

Требования безопасности

Добавка Полипласт СП-1 (Са) в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к веществам умеренно опасным – 3 класс опасности. Оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, при нанесении на кожу не оказывает раздражающего действия. Сенсибилизирующее и кожно-резорбтивное действия не выявлены.

Добавка очень слаботоксичное вещество для водных организмов. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде.

Введение добавки в совместно с вяжущими не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик изделий. Изделия с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяют. Добавка Полипласт СП-1 (Са) по ГОСТ 12.1.044 - вещество негорючее.

При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования Приказа №883/н от 11.12.2020 г «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ТУ 5745085-

58042865-2013 с изменением №1 и ГОСТ 24211. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам:

- для защиты органов зрения – ГОСТ 12.4.253;
- для защиты кожных покровов – ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.280;
- для защиты органов дыхания – ГОСТ 12.4.034.

Более подробные сведения изложены в паспорте безопасности на данный вид продукции.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим в процессе использования суперпластификатора вопросам обращаться в региональный отдел технической поддержки компании Полипласт.